

Korkunterlage natur 2 mm

Sous-couche en liège natur 2 mm










Art.-Nr./N° d'art. 78400 02

- natürliche Unterlage
- Microban, antibakterieller Schutz
- erhöhter Gehkomfort
- für schwimmende Verlegung

- sous-couche naturelle
- protection contre les microbes et les bactéries
- confort de marche accru
- pour une pose flottante

Technische Daten

Données techniques

								
2.000 mm	100.000 cm	30.000 m ³	30.000	0.383 kg	11.500 kg	24.000	129.000 kg	238.000 kg



18 dB, ISO 717-2



Freigegeben für die vollflächige Verklebung unter Mehrschichtparkett. Beim Verkleben kann es zu einem Durchdrücken des Klebers kommen. Massivparkett nur nach Rücksprache! Fordern Sie unsere Klebstoffempfehlung an.
Autorisé pour le collage sur toute la surface sous le parquet multi-couche. Lors du collage, l'adhésif peut être poussé à travers. Parquet massif sur demande ! Demandez nos recommandations en matière de colle.



Für die schwimmende Verlegung freigegeben
Validé pour la pose flottante



0.04 m² K/W, EN 12664



Klasse C (fl), EN 13501-1
Classe C (fl), EN 13501-1



Granulierter Kork gebunden mit Polyurethane, ausgerüstet mit einem antibakteriellen Schutz um Bakterienwachstum zu verhindern.
Des granulés de liège liés avec du polyuréthane, équipés d'une protection antimicrobienne afin d'empêcher la prolifération des microbes



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.flooright.ch Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

März 2022

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le subjectile doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.flooright.ch
Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!