

# Klebamul NF



## Produktdatenblatt

**Lösemittelfreier, wasserfester Holzleim auf Dispersionsbasis zur Verklebung von Nut- und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden, Spanplatten und für andere Holzverleimungen.**

### Verarbeitung:

Klebamul NF je nach Herstellerangaben in Streifen in die Nut bez. Feder der Fertigparkett-Elemente, Laminatböden oder Spanplatten spritzen und danach sofort die Elemente zusammenfügen.

Klebamul NF darf nicht verdünnt werden.

### Geeignet für:

#### *Stuhlrollenbelastung:*

Rollen müssen der DIN EN 12 529 entsprechen.

#### *Fussbodenheizung:*

Klebag-Info über Fussbodenheizung beachten.

### Reinigung:

Leimrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

### Lagerung:

kühl, trocken und frostfrei, 12 Monate haltbar.

### Anwendungsbereiche:

Zur Verklebung von Nut- und Feder bei:

- ▶ Fertigparkett
- ▶ Laminatböden
- ▶ Spanplatten
- ▶ Anderen Holzverleimungen

### Eigenschaften:

- ▶ für innen
- ▶ sehr schnell transparent trocknend
- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ gute Wasserbeständigkeit
- ▶ Beanspruchungsgruppe D3

### Technische Daten:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Gebinde:               | 1.1 kg Kunststoffgebilde                                       |
| Spez. Gewicht (Dichte) | 1.1 kg/l   |
| Farbe:                 | weiss  |
| Verbrauch:             | ca. 1.1 kg für 35 lfm.<br>je nach Stärke von Nut-<br>und Feder |
| Verarbeitungstemp.:    | nicht unter + 17 °C  |
| Lagerfähigkeit:        | 12 Monate  |
| Begehbar               | nach 12 Stunden*   |
| Endfestigkeit:         | nach 24 - 48 Stunden*  |
| Wasserfestigkeit:      | B3 nach DIN 68602,<br>D3 nach EN 204                           |
| Feuergefahr:           | keine  |

\* Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

siehe Seite 2 →

**Messwerte:**

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

**Wichtige Sicherheitshinweise:**

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.klebag.ch](http://www.klebag.ch).

**Rechtliche Hinweise:**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Klebag erforderlich sind, Klebag rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.